

VERNICE ANTIGRAFFIO ALL'ACQUA

GENERALITÀ E INDICAZIONI DI IMPIEGO

#1.1 Descrizione:

Vernice monocomponente idrosolubile, formulata con pregiate resine poliuretatiche dall' elevato grado di trasparenza, ottima distensione, resistenza all' abrasione, durezza superficiale ed elasticità. Estremamente resistente all' usura ed al graffio, agli alcoli ed ai detergenti per uso domestico. Non ingiallisce e non schiarisce il legno.

#1.2 Indicazioni d'impiego:

Ideale per mobili, pareti in legno, arredamento in legno in generale, pavimentazioni in legno, TUTTO ALL'INTERNO DELL'IMBARCAZIONE (non esposto alle intemperie)

#1.3 Colore:

trasparente

CARATTERISTICHE

#2.1	CARATTERISTICHE PECULIARI	Alta resistenza all' abrasione, ottima distensione, nessun ingiallimento, ottima trasparenza, buona flessibilità	
#2.2	PESO SPECIFICO	1030 gr/litro \pm 30 gr/litro	
#2.3	RESIDUO SECCO	27-33% \pm 2% p/p	
#2.4	VISCOSITÀ CINEMATICA	30" \pm 3" Coppa Ford 4 mm	
#2.5	BRILLANTEZZA	LUCIDA	60 GLOSS \pm 5
		SATINATA	40 GLOSS \pm 5
		OPACA	10 GLOSS \pm 5

ISTRUZIONI D'APPLICAZIONE

#3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Condizioni ambientali: minimo 15 °C; massimo 40 °C; umidità relativa massima 80%

Condizioni del supporto: 5° al di sopra del punto di rugiada.

Applicare su superfici visibilmente asciutte con umidità non superiore a 8-12 %.

La superficie in legno va pulita accuratamente (eliminare tracce di distaccanti quali olii, cere, siliconi...) e accuratamente stuccata con stucco apposito se sono presenti fessurazioni

Infine va levigata utilizzando una carta abrasiva 150-180, spolverata con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

IMPORTANTE: In caso di verniciatura di legni ricchi di tannini (rovere, ciliegio, larice, ...) si consiglia di utilizzare come prima mano il Fondo per Parquet all' acqua.

#3.2 Preparazione della miscela:

Il prodotto utilizzato è **pronto all' uso**.

Nel caso fosse necessario diluire la vernice utilizzare esclusivamente acqua.

#3.3 Applicazione a pennello / rullo

1 - Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.

2 - Applicare uniformemente il prodotto con pennello o rullo a pelo raso.

3 - Attendere 12 ore alle normali condizioni ambientali.

4 - Carteggiare con carta abrasiva 220, spolverando con aspirapolvere e panno antistatico.

5 - Procedere alla stesura di una seconda mano.

6 - Ripartire dal punto 3 per una eventuale terza mano (maggiore durabilità nel tempo)

#3.5 Applicazione a spruzzo senza aria (air less)

Non previsto

#3.6 Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa:

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 2 ore

Tempo di essiccamento in profondità: 12 ore (CARTEGGIABILITA')

Tempo di essiccazione completa: 24 ore (CALPESTABILITA')

Tempo di sovra-verniciatura: minimo 12 ore,

#3.7 Pulizia attrezzi: Acqua

INDICAZIONI DI STOCCAGGIO

- #4.0 Temperatura di conservazione: massima 40 °C ; minima 5 °C
TEME IL GELO

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- #5.0 Etichettatura conforme alle direttive CEE.
Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni sopra riportate, seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte del Colorificio Feroni S.P.A. E' pertanto responsabilità' degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.