

DECKLACK FÜR PARKETTBÖDEN AUF WASSERBASIS Serie W001

1)

ALLGEMEINES UND EINSATZBEREICH

1.1) Allgemeines:

Der DECKLACK FÜR PARKETTBÖDEN SERIE W 001 ist ein idealer Parkettlack mit hochwertigen Harzen, die ihm neben einer ausgezeichneten Reibungsbeständigkeit, eine Härte und Elastizität verleihen, die ihn besonders geeignet machen in Umgebungen mit hohem Verkehr. Zusätzlich wird er aufgrund seiner Struktur nicht von Alkohol und Haushaltschemikalien angegriffen. Dank der High-Tech-Formel ist der DECKLACK FÜR PARKETTBÖDEN SERIE W 001 gegen schwarze Absätze beständig (Streifenbildung) und hellt das Holz nicht auf.

Er kann auf jeder Art von Fußboden aufgetragen werden, auch wenn dieser zuvor bereits lackiert worden ist. Anm.: In diesem Fall wird jedoch empfohlen, zuvor einen Test auf einer kleinen Oberfläche durchzuführen.

1.2) Einsatzbereich:

Decklack für begehbare Flächen im Innenbereich.
Gebrauchsfertig.

2)

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Harztyp:	Acrylharz in wässriger Emulsion
Spezifisches Gewicht:	1030 g/Liter \pm 10 g/Liter
pH-Wert beim Abfüllen:	~ 8
Ergiebigkeit:	12 – 14 m ² /kg
Kinematische Viskosität bei 20 °C:	Fordbecher/4 30" \pm 3"
Glanz:	60 Glanzeinheiten \pm 5 für W001/60
Glanz:	40 Glanzeinheiten \pm 5 für W001/40

3)

ANWENDUNGSHINWEISE

3.1) Bedingungen der Umgebung und des Untergrunds

Umgebungstemperatur: mindestens 5 °C höchstens 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: höchstens 80%
Temperatur des Untergrunds: mindestens 5 °C höchstens 40 °C
Maximale Feuchtigkeit des Untergrunds
für Erzeugnisse aus Holz und Holzderivaten: 15-20%

Rev.01 Aktualisierungsdatum: MÄRZ 2015

3.2) Anwendung:

Nachdem das Parkett richtig vorbereitet worden ist, die etwaigen Risse mit einer geeigneten Spachtelmasse gekittet und die Oberflächen mit Schleifpapier mit Körnung 120-150 bearbeitet worden sind, die zu behandelnde Oberfläche gründlich reinigen und danach, je nach Art des zu behandelten Holzes, zwei oder drei Schichten des Decklacks Serie W 001 mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen.

3.3) Empfohlene Lackierzyklen:

Ein Problem, das alle Lacke gemeinsam haben, die Wasser enthalten, ist das mehr oder weniger sichtbare Aufstellen der Holzfasern nach dem ersten Anstrich. Um dieses Phänomen zu beseitigen oder zumindest zu verringern, empfehlen wir, die erste (und ggf. auch die zweite) Schicht mit einer Spachtel aufzutragen.

Dieses Verfahren dauert länger und ist schwieriger als das Auftragen mit der Rolle, wenn es jedoch richtig ausgeführt wird, lassen sich gute Ergebnisse auch bei schwierigen Hölzern erzielen.

Zyklus 1) Eine oder zwei mit der Spachtel aufgetragene Lackschichten in einem zeitlichen Abstand von 20-30 Minuten; nach einer Stunde leicht abschmiegeln und danach, in einem zeitlichen Abstand von 2-3 Stunden, eine oder zwei Lackschichten mit der Rolle auftragen und nur bei Bedarf abschmiegeln.

Zyklus 2) Eine mit der Rolle aufgetragene Lackschicht, nach 2-3 Stunden abschmiegeln, danach mit weiteren einer oder zwei mit der Rolle aufgetragenen Lackschichten in einem zeitlichen Abstand von 2-3 Stunden abschließen und nur bei Bedarf abschmiegeln.

Zyklus 3) Eine oder zwei mit der Rolle aufgetragene Lackschichten, die zweite, nachdem die erste getrocknet ist. Nach 12-16 Stunden mit feinem Schleifpapier (Körnung 150-180) abschmiegeln und die abschließende Lackschicht auftragen.

3.4) ANMERKUNGEN

Für das Auftragen mit der Rolle wird die Verwendung einer kurzflorigen Mohair-Rolle empfohlen.

Es sind kurzflorige Spezialrollen für Lacke auf Wasserbasis erhältlich. Ziel ist es, die für Lacke auf Wasserbasis typische Schaumbildung zu verringern.

Den DECKLACK FÜR PARKETTBÖDEN SERIE W 001 nicht mit anderen Lacken mischen; die normalen Lacke auf Wasserbasis für Parkettböden sind inkompatibel und können dazu führen, dass das Produkt sofort geliert.

ACHTUNG: Für die Lackierung von tanninreichen Hölzern (Eiche, Kirsche, Kiefer etc.) empfehlen wir, vor der Lackierung eine Schicht GRUNDIERUNG FÜR PARKETTBÖDEN AUF WASSERBASIS aufzutragen.

Sofern der Lack verdünnt werden muss, ausschließlich Wasser verwenden.

3.5) Trocknung oder Härtung bei 23 °C und 65% relativer Feuchtigkeit.

Trocknungszeit: oberflächentrocken oder griffest: 2 Stunden.

Mögliche Überlackierung: nach mindestens 2 Stunden

Abschleifbar: nach 4 Stunden.

Begehbar: nach 48 – 72 Stunden.

Die Trocknungszeiten können je nach der Temperatur, der Lüftung und der relativen Feuchtigkeit unterschiedlich sein.

Rev.01 Aktualisierungsdatum: **MÄRZ 2015**

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

Die Anwendung muss bei Temperaturen über 10 °C (Produkt, Untergrund, Raum) erfolgen.

- 3.6) **Werkzeugreinigung:**
Mit WASSER

4)

LAGERUNGSHINWEISE

FROSTEMPFLINDLICH

Maximale Aufbewahrungstemperatur: 40 °C

Mindestaufbewahrungstemperatur: 5 °C

Erhältliche Packungsgrößen: 1 kg – 5 kg

5)

SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt benötigt keine CE-Kennzeichnung.
Siehe Sicherheitsdatenblatt auf dem neuen Stand

Diese Überarbeitung ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Die oben angeführten Informationen sind als verlässlich, aber nur als Richtlinien anzusehen. Ihre Verwendung bedingt keinerlei Verantwortung unsererseits. Die Benutzer sind daher dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den spezifischen Einsatzzweck im Voraus zu prüfen.

Rev.01

Aktualisierungsdatum: MÄRZ 2015

S. 3 von 3