

FINITURA PER PARQUETS ALL'ACQUA serie W001

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

1.1) Generalità:

La FINITURA PER PARQUETS SERIE W 001 è una vernice ideale per parquet formulata con pregiate resine che le conferiscono oltre ad un'ottima resistenza all'abrasione, una durezza ed un'elasticità tali da renderla particolarmente indicata in ambienti ad altro traffico, inoltre, per la sua struttura è inataccabile dall'alcool e da preparati chimici di uso domestico. Grazie all'elevata tecnologia di formulazione, la FINITURA PER PARQUETS SERIE W 001 è resistente al tacco nero (sgommature), non schiarisce il legno.

Si può applicare su qualsiasi tipo di pavimento anche se verniciato in precedenza. N.B.: In questo caso, tuttavia, si consiglia di fare una prova preliminare su una superficie di piccole dimensioni.

1.2) Indicazioni d'impiego:

Vernice di finitura per manufatti calpestabili interni.
Prodotto pronto all'uso.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di resina:	Acrilica in emulsione acquosa
Peso specifico:	1030 g.litro \pm 10 g.litro
PH al confezionamento:	\sim 8
Resa:	12 – 14 m ² /kg
Viscosità cinematica a 20°C:	coppa Ford/4 30" \pm 3"
Brillantezza:	gloss 60 \pm 5 per W001/60
Brillantezza:	gloss 40 \pm 5 per W001/40

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente: minima 5 °C massima 40 °C
Umidità relativa dell'ambiente: massima 80%
Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 40 °C
Umidità massima del supporto:
per supporti in legno e prodotti derivati: 15-20%

Rev.01 Data aggiornamento: MARZO 2015

3.2) Applicazione:

Dopo aver adeguatamente preparato il parquet, stuccandone le eventuali fessurazioni con apposito stucco e finendolo con abrasivo di grana 120-150, pulire accuratamente la superficie da trattare e successivamente applicare a rullo o a pennello due o tre mani di FINITURA serie W 001, in funzione del tipo di legno trattato.

3.3) Cicli di verniciatura consigliati:

Un problema comune a tutte le vernici contenenti acqua è il più o meno evidente sollevamento delle fibre del legno dopo la prima mano. Per eliminare o quanto meno ridurre questo fenomeno consigliamo l'applicazione a spatola della prima (talvolta anche della seconda) mano di vernice.

Procedimento più lungo e delicato rispetto all'applicazione a rullo, ma se ben eseguito si hanno buoni risultati anche su legni difficili.

Ciclo 1) Una o due mani di vernice a spatola a distanza di 20-30 minuti una dall'altra; dopo 1 ora carteggiare leggermente, quindi applicare una o due mani di vernice a rullo a distanza di 2-3 ore una dall'altra, carteggiando solo se necessario.

Ciclo 2) Una mano di vernice a rullo, carteggiare dopo 2-3 ore quindi finire con ancora una o due mani a rullo a distanza di 2-3 ore dall'altra, carteggiando solo se necessario.

Ciclo 3) Una o due mani di vernice a rullo, la seconda dopo essiccazione della prima. Dopo 12-16 ore carteggiare con carta fine (grana 150-180) e applicare la mano di finitura.

3.4) NOTE

Per l'applicazione a rullo si consiglia l'utilizzo di un attrezzo in mohair a pelo raso.

Sono disponibili rulli speciali per vernici all'acqua, con pelo corto. Lo scopo è quello di ridurre la tendenza alla formazione di schiuma tipica nelle vernici all'acqua.

Non miscelare la FINITURA PER PARQUETS SERIE W 001 con altre vernici; le normali vernici all'acqua per parquet sono incompatibili e possono portare all'immediata gelatinizzazione del prodotto.

ATTENZIONE: per la verniciatura di legni ricchi di tannino (rovere, ciliegio, pino, ecc.) si consiglia di far procedere alla verniciatura una mano di FONDO PER PARQUETS ALL'ACQUA.

Nel caso fosse necessario diluire la vernice utilizzare esclusivamente acqua.

3.5) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccazione superficiale o al tatto: 2 ore.

Tempo di sovraverniciatura: minimo 2 ore.

Carteggiabile: dopo 4 ore.

Calpestable: dopo 48 – 72 ore.

I tempi di essiccazione possono variare in funzione della temperatura, della ventilazione e dell'umidità relativa.

L'applicazione deve avvenire a temperature superiori ai 10 °C (prodotto, supporto, ambiente).

3.6) Pulizia attrezzi:

Con ACQUA

Rev.01 Data aggiornamento: **MARZO 2015**

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

TEME IL GELO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

Tipi di confezioni disponibili: 1 kg – 5 kg

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE.
Vedi scheda di sicurezza aggiornata

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate, seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

Rev.01 Data aggiornamento: **MARZO 2015**