

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

TECHNISCHES INFOBLATT

IMPRÄGNIERMITTEL FÜR HOLZ AUF WASSERBASIS

IMPRÄGNIERMITTEL MIBOR Serie 1000 (IMPREGNANTI MIBOR serie 1000)

1)

ALLGEMEINES UND EINSATZBEREICH

1.1) Allgemeines:

Imprägniermittel für Holz in nanotechnologischer Polymer-Mikroemulsion in wässriger Phase mit bakterizider und insektizider Wirkung.

Dieses Produkt ist für alle Holzarten im Innenbereich und überdachten Außenbereich für den Schutz vor Krankheitserregern (Schimmel, Bläuepilz) und Insektenfressern geeignet.

1.2) Eigenschaften:

- Sorgt optimal für die Gleichmäßigkeit eines Großteils der Holzarten.

- Bildet keinen Oberflächenfilm und behält nach der Behandlung eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit.

- Die farbigen Versionen haben eine gute UV-Strahlenbeständigkeit (je nach Farbton unterschiedlich:

 - je dunkler die Farbe ist, desto widerstandsfähiger ist sie, auch wenn es sich um Produkte handelt,

 - die nicht direkt den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, falls sie nicht angemessen geschützt werden)

- Sie weist eine optimale Transparenz auf, die die Holzmaserungen hervorhebt und auch in der Nähe der Knorren keine

 - antiästhetischen grauen und weißlichen Färbungen hervorbringt.

- Aufgrund der innovativen Besonderheit des Imprägniermittels werden die Tropfspuren oder Lacküberlagerungen

 - optimal uniformiert, was dem endgültigen Aussehen im Vergleich zu den traditionellen Acrylimprägniermitteln zu gute kommt.

1.3) Einsatzbereich:

Für alle Imprägniervorgänge und Oberflächenbehandlungen von Holz ideal. Der ideale Zyklus, um sowohl im Innen- als auch im überdachten Außenbereich einen ausgezeichneten Schutz des Untergrunds zu erzielen, besteht in zwei Anstrichen mit dem IMPRÄGNIERMITTEL MIBOR (IMPREGNANTE MIBOR) auf dem rohen Holz.

Anm.: Im Fall von im Freien befindlichen Erzeugnissen muss der Einsatz von IMPRÄGNIERMITTEL MIBOR (IMPREGNANTE MIBOR) für den Schutz vor den Witterungseinflüssen immer mit dem TRANSPARENTE DECKLACK W 1570/50 (FINITURA TRASPARENTE W 1570/50) ergänzt werden.

Es wird empfohlen, zwei Schichten Decklack aufzutragen.

Rev.01

Aktualisierungsdatum: MÄRZ 2015

S. 1 von 3

37050 Oppeano (VR) – Via Quaiotto, 18

Tel: 045 6970100 AWS – Fax: 045 7135330 – info@feroni.it - www.feroni.it

Stammkapital 100.000,00 € v.e. - Verzeichnis der Handwerksunternehmen 93780 – Handelskammer-Eintr., ital. Steuernr. und USt-IdNr. 02997990235.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

- 3.6) **Trocknung oder Härtung bei 23 °C und 65% relativer Feuchtigkeit.**
Trocknungszeit: oberflächentrocken oder griffest: 30-40 Minuten
Tiefentrocknungszeit: 4-6 Stunden
Mögliche Überlackierung: nach mindestens 6 Stunden

- 3.7) **Werkzeugreinigung:**
Mit Wasser

Um den Holzuntergrund optimal zu schützen, wird empfohlen, ungefähr 200 g/m² aufzutragen

4)

LAGERUNGSHINWEISE

Maximale Aufbewahrungstemperatur: 40 °C
Mindestaufbewahrungstemperatur: 5 °C
Erhältliche Packungsgrößen: 1 l – 5 l – 25 l

5)

SICHERHEITSHINWEISE

Kennzeichnung entsprechend EWG-Richtlinien.
Siehe Sicherheitsdatenblatt auf dem neuen Stand.

Diese Überarbeitung ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Die oben angeführten Informationen sind als verlässlich, aber nur als Richtlinien anzusehen. Ihre Verwendung bedingt keinerlei Verantwortung unsererseits. Die Benutzer sind daher dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den spezifischen Einsatzzweck im Voraus zu prüfen.

Rev.01 Aktualisierungsdatum: **MÄRZ 2015**