

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

TECHNISCHES INFOBLATT

TRANSPARENTER DECKLACK W1570 V30 (FINITURA TRASPARENTE W1570 V30)

1)

ALLGEMEINES UND EINSATZBEREICH

1.1) Allgemeines:

Transparenter Einkomponenten-Acryldecklack auf Wasserbasis für den Außenbereich. Produkt mit ausgezeichneten Transparenz- und Ausdehnungseigenschaften sowie hohem Füllvermögen.

Ausgezeichnete Elastizität und Wasserdampfdurchlässigkeit. **Der Schutz vor UV-Strahlung wird von den in der Formel enthaltenen Filtern verstärkt** und bietet ausgezeichnete Beständigkeitsgarantien im Freien.

Aufgrund seines angenehmen Aussehens kann dieser Decklack auch für den Innenbereich verwendet werden.

1.2) Einsatzbereich:

Schutzlack für den Außenbereich: Türen und Fenster, Garteneinrichtung, Dächer und Dachgeschosse etc.

Produkt mit eigens entwickelter Viskosität zur Anwendung mit INDUSTRIELLER IMPRÄGNIERMASCHINE.

2)

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

2.1) Harztyp: Acrylharz in wässriger Emulsion

Spezifisches Gewicht: 1030 g/Liter \pm 10 g/Liter Festkörpergehalt in der Masse: 34% \pm 1% p/p

pH-Wert beim Abfüllen: \sim 8 /9

Kinematische Viskosität bei 20 °C: Fordbecher/4 33" \pm 2"

3)

ANWENDUNGSHINWEISE

3.1) Bedingungen der Umgebung und des Untergrunds

Umgebungstemperatur: mindestens 5 °C höchstens 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: höchstens 80%

Temperatur des Untergrunds: mindestens 5 °C höchstens 40 °C

Maximale Feuchtigkeit des Untergrunds:

für Erzeugnisse aus Holz und Holzderivaten: 15-20%

Rev.01

Aktualisierungsdatum: MÄRZ 2015

S. 1 von 3

37050 Oppeano (VR) – Via Quaiotto, 18

Tel: 045 6970100 AWS – Fax: 045 7135330 – info@feroni.it - www.feroni.it

Stammkapital 100.000,00 € v.e. - Verzeichnis der Handwerksunternehmen 93780 – Handelskammer-Eintr., ital. Steuernr. und USt-IdNr. 02997990235.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

3.2) Industrielle Anwendung mit mechanischer Imprägniermaschine.

Art des Verdünnungsmittels: Wasser

Gebrauchsfertig – gegebenenfalls je nach Imprägniermaschinentyp höchstens 10% verdünnen
Das Produkt vor und während der Anwendung gut rühren

Empfohlene Ergiebigkeit, pro Schicht: ~ 6/8 m² Liter an gebrauchsfertigem Produkt pro Schicht

3.3) Anwendung mit Pinsel oder Rolle.

Umsetzbarkeit: möglich

3.4) Trocknung oder Härtung bei 23 °C und 65% relativer Feuchtigkeit.

Trocknungszeit: oberflächentrocken oder griffest: 2 Stunden

Tiefentrocknungszeit: 8 - 12 Stunden

Mögliche Überlackierung: 16 - 24 Stunden nach Abschmiegeln vor dem Auftragen der nächsten Schicht.

Die Trocknungszeiten können je nach der Temperatur, der Lüftung und der relativen Feuchtigkeit unterschiedlich sein.

Die Anwendung muss bei Temperaturen über 10 °C (Produkt, Untergrund, Raum) erfolgen.

3.5) Werkzeugreinigung:

Mit Wasser

3.6) Zusatzinformationen:

Um auch mit der Zeit eine ausgezeichnete Beständigkeit zu erzielen, wird empfohlen, MINDESTENS zwei Anstriche des TRANSPARENTEN DECKLACKS Serie W 1570 (FINITURA TRASPARENTE serie W 1570) aufzutragen.

4)

LAGERUNGSHINWEISE

FROSTEMPFINDLICH

Maximale Aufbewahrungstemperatur: 40 °C

Mindestaufbewahrungstemperatur: 5 °C

Erhältliche Packungsgrößen: 25 l

5)

SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt benötigt keine CE-Kennzeichnung.

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf dem neuen Stand.

Rev.01

Aktualisierungsdatum: **MÄRZ 2015**

Colorificio **Feroni** S.r.l.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

Diese Überarbeitung ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Die oben angeführten Informationen sind als verlässlich, aber nur als Richtlinien anzusehen. Ihre Verwendung bedingt keinerlei Verantwortung unsererseits. Die Benutzer sind daher dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den spezifischen Einsatzzweck im Voraus zu prüfen.

Rev.01 Aktualisierungsdatum: **MÄRZ 2015**

S. 3 von 3