

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

TECHNISCHES INFOBLATT

TRANSPARENTER DECKLACK AUF WASSERBASIS

VELLUTO SB 300

1)

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZBEREICH

1.1) **Einsatzbereich:**

Produkt für alle Holzarten im Innen- und Außenbereich geeignet. Wasserabweisend und witterungsbeständig.

1.2) **Eigenschaften:**

Transparenter Decklack auf Basis von Pflanzenharzen in wässriger Lösung.
Enthält weder Erdölderivate, noch Lösungsmittel oder Koaleszenzmittel jeglicher Art.

2)

ANWENDUNG - VERDÜNNUNG - ERGIEBIGKEIT

2.1) **Verdünnung:**

Gebrauchsfertig.

Für eine optimale Anwendung wird allerdings empfohlen, die erste Schicht im Verhältnis von 5-10% mit Wasser zu verdünnen.

2.2) **Anwendung:**

mit dem Pinsel, der Rolle oder dem Spritzverfahren.

Den zweiten Anstrich (im Außenbereich empfohlen) nach 12 Stunden auftragen.

2.3) **Trocknung:**

griffest: 5-7 Stunden (bei einer Temperatur von 20 °C und 65% relativer Feuchtigkeit)

Tiefentrocknung: 16-24 Stunden

(die Daten können je nach der aufgetragenen Menge und der relativen Feuchtigkeit unterschiedlich sein)

2.4) **Ergiebigkeit:**

10-12 m²/Liter (je nach dem Aufnahmevermögen des Holzes)

2.5) **Festkörpergehalt:**

+ - 35

3)

PRODUKTIONSPRINZIP

CBN : Natürlicher Biophysischer Zyklus im Einklang mit den...

DPG : Definitionen des allgemeinen Grundsatzes von Bioedilizia Italia
(Qualifizierungsinstitut Baubiologie)

37050 Oppeano (VR) – Via Quaiotto, 18

Tel: 045 6970100 AWS – Fax: 045 7135330 – info@feroni.it - www.feroni.it

Stammkapital 100.000,00 € v.e. - Verzeichnis der Handwerksunternehmen 93780 – Handelskammer-Eintr., ital. Steuernr. und USt-IdNr. 02997990235.

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

VELLUTO SB 300

4)

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Auftragen des Decklacks VELLUTO SB 300 für den Holzschutz.

Mit pflanzlichen Ölen emulgiertes Produkt ohne chemische Erdölderivate und Biozide.

Durch die Behandlung des imprägnierten Holzes mit dem Produkt wird ein vorbeugender Schutz ermöglicht, gleichzeitig nähren die Pflanzenöle es und heben die Holzfasern hervor.

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein. Entfernen Sie ggf. Rückstände von alten Lacken, Fetten oder Klebern. Das Produkt sorgfältig rühren, zwei Anstriche auftragen (eventuell den ersten Anstrich verdünnen) und überprüfen, dass es gleichmäßig absorbiert wird.

5)

KOMPLETTE ERKLÄRUNG DER KOMPONENTEN

Wasser, Pflanzenöle, Polysaccharide, Sojalecithin, Sikkative auf Basis von Co-Ca-Mn-Zr unter 0,05%, Hautverhütungsmittel unter 0,2%.

Enthält Leinöl. Im Sommer könnten die mit dem Produkt getränkten Lappen sich selbst entzünden. Bewahren Sie sie in hermetisch geschlossenen Behältern auf und tränken Sie sie vor dem Wegwerfen ausreichend mit Wasser.

6)

UMWELTSCHUTZANMERKUNGEN - VOC

7.1) **Umweltschutzanmerkungen:**

Der Einsatz von aus erneuerbaren Quellen stammenden organischen Komponenten als Ersatz für Erdölderivate bei der Zubereitung senkt die CO₂-Emissionen in die Atmosphäre.

Es werden keinerlei Substanzen abgegeben, die die bodennahe Ozonschicht schädigen könnten. Die organischen Komponenten pflanzlichen Ursprungs sind komplett biologisch abbaubar.

7.2) **VOC:**

Das Produkt enthält keine flüchtigen organischen Substanzen - VOC = <130 g/l.

Aktualisierungsdatum: **Februar 2014**