

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

TECHNISCHES INFOBLATT

LEBENDIGES HOLZ (LEGNO VIVO)

1)

ALLGEMEINES UND EINSATZBEREICH

1.1) Allgemeines:

Es handelt sich um ein Produkt auf Acrylharzbasis in wässriger Emulsion, dem anorganische Strukturmittel mit der Fähigkeit, dem System eine ausgezeichnete Beständigkeit und Schutz im Außenbereich zu verleihen, zugesetzt werden. Produkt mit ausgezeichneten Elastizitäts-, Ausdehnungs- und Fülleigenschaften.

1.2) Einsatzbereich:

Für alle Holzarten geeignet, insbesondere auf GEALTERTEN HÖLZERN, um diese daraufhin zu einem endgültigen Erscheinungsbild zurückzubringen, das dem natürlichen ähnelt.

2)

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

2.1) Harztyp: Acrylharz in wässriger Emulsion

Spezifisches Gewicht: 1250 g/Liter \pm 10 g/Liter Festkörpergehalt: 55% \pm 3% p/p

pH-Wert beim Abfüllen: \sim 8 /9

Kinematische Viskosität bei 20 °C: Fordbecher/4 120" \pm 5"

3)

ANWENDUNGSHINWEISE

3.1) Bedingungen der Umgebung und des Untergrunds

Umgebungstemperatur: mindestens 5 °C höchstens 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: höchstens 80%

Temperatur des Untergrunds: mindestens 5 °C höchstens 40 °C

Maximale Feuchtigkeit des Untergrunds: für Erzeugnisse aus Holz und Holzderivaten: 15-20%

Anwendung

- Den Untergrund durch manuelle oder mechanische Reinigung vorbereiten.
- Eine Schicht LEBENDIGES HOLZ (LEGNO VIVO) auftragen.
- Mindestens 4-6 Stunden warten, prüfen, ob das Produkt bereits schleifbar ist.
- Leicht abschmiegeln und die zweite Schicht FARBIGEN UV FILTER-DECKLACK (FINITURA UV FILTER COLORATA) auftragen, 10/15% verdünnt mit Verdünnungsmittel für synthetische Lacke 2017 (Diluenti per Sintetici 2017)

Anm.:Die strenge Einhaltung der Zeiten, nach denen darüber lackiert werden kann, ist extrem wichtig, um Phänomene wie das Abblättern zu vermeiden

Rev.01

Aktualisierungsdatum: MÄRZ 2015

S. 1 von 2

37050 Oppeano (VR) – Via Quaiotto, 18

Tel: 045 6970100 AWS – Fax: 045 7135330 – info@feroni.it - www.feroni.it

Stammkapital 100.000,00 € v.e. - Verzeichnis der Handwerksunternehmen 93780 – Handelskammer-Eintr., ital. Steuernr. und USt-IdNr. 02997990235.

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

Auftragen mit dem Pinsel

Verdünnung: 10% mit Wasser.

Das Produkt vor und während der Anwendung gut rühren

Empfohlene Ergiebigkeit, pro Schicht: ~ 6/8 m² Liter an gebrauchsfertigem Produkt pro Schicht

3.3) Anwendung mit Pinsel oder Rolle.

Verdünnung: 10 - 20% mit Wasser.

Das Produkt vor und während der Anwendung gut rühren

Empfohlene Ergiebigkeit, pro Schicht: ~ 6/8 m² Liter an gebrauchsfertigem Produkt pro Schicht

3.4) Trocknung oder Härtung bei 23 °C und 65% relativer Feuchtigkeit.

Trocknungszeit: oberflächentrocken oder griffest: 30 – 40 Minuten

Tiefentrocknungszeit: 4 - 6 Stunden

Die Trocknungszeiten können je nach der Temperatur, der Lüftung und der relativen Feuchtigkeit unterschiedlich sein.

Die Anwendung muss bei Temperaturen über 10 °C (Produkt, Untergrund, Raum) erfolgen.

3.5) Werkzeugreinigung.

Mit Wasser

4)

LAGERUNGSHINWEISE

FROSTEMPFINDLICH

Maximale Aufbewahrungstemperatur: 40 °C

Mindestaufbewahrungstemperatur: 5 °C

5)

SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt benötigt keine CE-Kennzeichnung.

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf dem neuen Stand.

Diese Überarbeitung ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Die oben angeführten Informationen sind als verlässlich, aber nur als Richtlinien anzusehen. Ihre Verwendung bedingt keinerlei Verantwortung unsererseits. Die Benutzer sind daher dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den spezifischen Einsatzzweck im Voraus zu prüfen.

Rev.01

Aktualisierungsdatum: MÄRZ 2015

S. 2 von 2

37050 Oppeano (VR) – Via Quaiotto, 18

Tel: 045 6970100 AWS – Fax: 045 7135330 – info@feroni.it - www.feroni.it

Stammkapital 100.000,00 € v.e. - Verzeichnis der Handwerksunternehmen 93780 – Handelskammer-Eintr., ital. Steuernr. und USt-IdNr. 02997990235.