

EINKOMPONENTEN-PARKETTLACK (VERNICE PER PARQUET MONOCOMPONENTE)

FV 2040 matt (opaco) – FV 2099 glänzend (lucida)

1)

ALLGEMEINES UND EINSATZBEREICH

1.1) **Allgemeines:**

Feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Lack, glänzend oder matt, für Holzböden.

Hergestellt mit sehr samtigem Film von ausgezeichneter Elastizität sowie ausgezeichneter Härte und Kratzfestigkeit.

Bildet einen Film mit ausgezeichneten mechanischen, chemischen und ästhetischen Eigenschaften.

Er kann auf jeder Art von Fußboden aufgetragen werden, auch wenn dieser zuvor bereits lackiert worden ist. Anm.: In diesem Fall wird jedoch empfohlen, zuvor einen Test auf einer kleinen Oberfläche durchzuführen.

1.2) **Einsatzbereich:**

Decklack für begehbare Flächen im Innenbereich.

Gebrauchsfertig.

2)

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Harztyp:	Feuchtigkeitshärtendes Polyurethanharz
Spezifisches Gewicht:	980 g/Liter ± 10 g/Liter
Ergiebigkeit:	5 – 6 m ² /Liter
Kinematische Viskosität bei 20 °C:	Fordbecher/4 15" ± 3"
Glanz:	90 Glanzeinheiten ± 5 für FV 2099
Glanz:	40 Glanzeinheiten ± 5 für FV 2040

3)

ANWENDUNGSHINWEISE

3.1) **Bedingungen der Umgebung und des Untergrunds**

Umgebungstemperatur:	mindestens 5 °C	höchstens 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	höchstens 80%	
Temperatur des Untergrunds:	mindestens 5 °C	höchstens 40 °C

Rev.01 Aktualisierungsdatum: **MÄRZ 2015**

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

Maximale Feuchtigkeit des Untergrunds: für Erzeugnisse aus Holz und Holzderivaten: 15-20%

3.2) Anwendung:

Nachdem das Parkett richtig vorbereitet worden ist, die etwaigen Risse mit einer geeigneten Spachtelmasse gekittet und die Oberflächen mit Schleifpapier mit Körnung 120-150 bearbeitet worden sind, die zu behandelnde Oberfläche gründlich reinigen und danach, je nach Art des zu behandelten Holzes, zwei oder drei Schichten EINKOMPONENTEN-PARKETTLACK (VERNICE PER PARQUET MONOCOMPONENTE) mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen.

3.3) Anwendung mit Pinsel oder Rolle

Er wird MINDESTENS in zwei Schichten empfohlen, mit zeitlichem Abstand zwischen den Schichten von mindestens 12 Stunden, nach Abschmiegeln oder Bearbeitung mit Stahlwolle. Gebrauchsfertig, bei Bedarf 5 – 10% mit VERDÜNNUNGSMITTEL FÜR POLYURETHANLACKE 2009 (DILUENTE PER POLIURETANICI 2009) oder VERDÜNNUNGSMITTEL FÜR ACRYLLACKE 2008 (DILUENTE PER ACRILICI 2008) verdünnen.

Das Produkt vor und während der Anwendung gut rühren.

Empfohlene Ergiebigkeit, pro Schicht: $\approx 5/6$ m² pro Liter

3.5) Trocknung oder Härtung bei 23 °C und 65% relativer Feuchtigkeit.

Trocknungszeit: oberflächentrocken oder griffest: 2 Stunden.

Mögliche Überlackierung: nach mindestens 2 Stunden.

Abschleifbar: nach 4 Stunden.

Begehbar: nach 48 – 72 Stunden.

Die Trocknungszeiten können je nach der Temperatur, der Lüftung und der relativen Feuchtigkeit unterschiedlich sein.

Die Anwendung muss bei Temperaturen über 10 °C (Produkt, Untergrund, Raum) erfolgen.

3.6) Werkzeugreinigung:

Mit POLYURETHAN-VERDÜNNER 2009 (DILUENTE POLIURETANICO 2009)

4)

LAGERUNGSHINWEISE

Maximale Aufbewahrungstemperatur: 40 °C

Mindestaufbewahrungstemperatur: 5 °C

Erhältliche Packungsgrößen: 1 l – 4 l

Rev.01

Aktualisierungsdatum: MÄRZ 2015

S. 2 von 3

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUKTION

Imprägniermittel - Lacke - Verdünnungsmittel

5)

SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt benötigt keine CE-Kennzeichnung.
Siehe Sicherheitsdatenblatt auf dem neuen Stand

Diese Überarbeitung ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Die oben angeführten Informationen sind als verlässlich, aber nur als Richtlinien anzusehen. Ihre Verwendung bedingt keinerlei Verantwortung unsererseits. Die Benutzer sind daher dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den spezifischen Einsatzzweck im Voraus zu prüfen.

Rev.01 Aktualisierungsdatum: **MÄRZ 2015**

S. 3 von 3