

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE TECNICA
VERNICE ALLUMINIO

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

1.1) **Generalità:**

Vernice alluminio coprente e riflettente, con buona impermeabilizzazione e lunga durata nel tempo .

1.2) **Indicazioni d'impiego:**

Indicata per mantenere costante la temperatura di locali sottostanti guaine, terrazze, manti bituminosi e tetti

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Colore: argenteo

Peso specifico: 0,9 ± 0.03 KG/LT

Viscosità coppa ford n.4: 13 ± 2

3) INDICAZIONI E CICLI DI APPLICAZIONE

3.1) **Condizioni dell'ambiente e del supporto:**

Non applicare la vernice alluminio in condizioni estreme, evitando temperature troppo basse o troppo alte. I supporti molto caldi hanno un effetto negativo sulla filmazione di conseguenza applicarvi sopra la vernice potrebbe comportare una perdita dell'adesione sul supporto.

Preparare il supporto mediante pulizia manuale o meccanica ed accertarsi che non sia umido, sporco o impolverato.

Per l'applicazione sui manti bituminosi si consiglia di attendere 6 mesi dalla posa.

3.2) **Applicazione e utilizzo:**

Il prodotto è pronto uso. Mescolare bene prima dell'applicazione fino ad ottenere una soluzione senza fondo e omogenea. È possibile stendere il prodotto a rullo o pennello.
Si consiglia di effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

3.3) **Resa:**

Per singola mano (2 mani consigliate): 5/6 mq/L

3.4) **Essiccazione:**

Tempo di essiccazione superficiale (fuori polvere) : 20-25 minuti

Tempo di essiccazione completa : 24 ore



PRODUZIONE
IMPREGNANTI PER LEGNO - VERNICI - DILUENTI

4)

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 35 °C
Temperatura minima di conservazione: 5 °C
Confezioni: 4 Lt e - 20 Lt

5)

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Etichettatura conforme alle direttive CEE.
Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate, seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.