

FONDO W 1580 TRASPARENTE

1) GENERALITA` E INDICAZIONI DI IMPIEGO

1.1) Generalità:

Fondo trasparente monocomponente a base acquosa, per esterni . Prodotto con ottime caratteristiche di trasparenza, distensione e buon riempimento. Ottima carteggiabilità.

1.2) Indicazioni d'impiego:

Fondo turapori carteggiabile per la preparazione del supporto.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di resina: Acrilica in emulsione acquosa
Peso specifico: 1040 g.litro \pm 10 g.litro
Residuo secco: 31% \pm 2%
pH al confezionamento: ~ 8 /9
Viscosità cinematica alla temperature di 20°: Coppa Ford 8: 22 \pm 2''

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente:	minima 5 °C	massima 40 °C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima 80%	
Temperatura del supporto:	minima 5 °C	massima 40 °C
Umidità massima del supporto:	per supporti in legno e prodotti derivati: 15-20%	

3.2) Applicazione a pennello

Tipo di diluente: acqua
Diluizione: 5-15 % max - Mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione
Resa consigliata, per strato: ~5 m² litro di prodotto pronto all'uso per mano

3.3) Applicazione a rullo

Tipo di diluente: acqua
Diluizione: 5-15% max - mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione
Resa consigliata, per strato: ~5 m² litro di prodotto pronto all'uso per mano

3.4) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 2 ore
Tempo di essiccamento in profondità: 8 - 12 ore
Tempo di carteggiatura , sovraverniciatura: minimo 8/12 ore

I tempi di essiccazione possono variare in funzione della temperatura, della ventilazione e dell'umidità relativa. L'applicazione deve avvenire a temperature superiori ai 10 °C (prodotto, supporto, ambiente).

3.6) Pulizia attrezzi:
Con ACQUA

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

TEME IL GELO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

Tipi di confezioni disponibili: 1lt. –5 lt. – 25 lt

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE.
Vedi scheda di sicurezza aggiornata

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate , seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.