

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE TECNICA

ROADPAINT

1) GENERALITA` E INDICAZIONI DI IMPIEGO

1.1) Generalità:

Prodotto verniciante OPACO a base solvente per segnaletica stradale orizzontale, non rifrangente, monocomponente.

Formulato con pregiate resine gliceroftaliche resistenti all' idrolisi, selezionati pigmenti e fillers.

E' caratterizzato da una ottima adesione al manto stradale, buona resistenza all' usura dal passaggio di automezzi.

Disponibile nei colori BIANCO e GIALLO.

1.2) Indicazioni d'impiego:

Demarcazione opaca stradale urbana ed extraurbana (con opportuna post-spruzzatura) su supporti bituminosi normali o drenanti. Può essere utilizzato anche su CLS previa verifica per una eventuale preparazione della superficie da verniciare.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di resina: Alchidica modificata
Peso specifico: 1650 gr/litro \pm 20 gr/litro
Residuo secco: 76% \pm 2% p/p
Viscosità cinematica a 20 °C: 90-105 KU

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Condizioni ambientali: minimo 8 °C; umidità relativa massima 80%



PRODUZIONE
IMPREGNANTI PER LEGNO - VERNICI - DILUENTI

Su bitumi nuovi è necessario attendere un invecchiamento di almeno due settimane prima della verniciatura

3.2) Applicazione a spruzzo con aria (air mix)

Resa consigliata per strato: ~ 5/7 m²/kg

Diluizione: 5 - 10 % con DILUENTE PER SPARTITRAFFICO 800

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione

3.3) Applicazione a spruzzo senza aria (air less).

Resa consigliata per strato: ~ 5/7 m²/kg

Diluizione: 2-3 % con DILUENTE PER SPARTITRAFFICO 800

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione

3.4) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa. Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 20 minuti

3.5) Pulizia attrezzi:

Con DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 700

4)

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

5)

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Etichettatura conforme alle direttive CEE.

Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate, seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.